

PU LIIM	501.0	501.8
Klass, EN 204	D4	D4
Sertifikaadid	IMO FTCP 5&3	
Viskoossus, mPas	8 000± 1 500	8 000± 1 500
Erikaal, kg/L	1,13	1,13
PEALEKANNE	Spaatel, käsivalts (presspudel) Spaatel, käsivalts (presspudel)	
Liimikulu, g/m ²	100...200	100...200
Liimivuuk	beežikas	beežikas
Avatud aeg, kuivalt; min.	25...30	~8...10
Avatud aeg, niisutatult; min.		
Minim. pressiaeg kuivalt @20°C; min.	60	30
Minim. pressiaeg kuivalt @30°C; min.		
Minim. pressiaeg kuivalt @40°C; min.	30	15
Minim. pressiaeg kuivalt @60°C; min.	10	7
Minim. pressiaeg niisutatult @20°C; min.		
Minim. pressiaeg niisutatult @30°C; min.		
Minim. pressiaeg niisutatult @40°C; min.		
Pressimine, N/mm ²		
Taara, kg laos	*0,5; presspudel	0,5; presspudel
Puhastus (mittekõvenenult)	820.0	820.0
Säilimine, kuu kannatab -°C	9 -25°C	9 -20°C
Liimib		
1	PUIT-PUIDULE: aknad-uksed; tapiliimimine; puidu lamineerliimimine	PUIT-PUIDULE: aknad-uksed; tapiliimimine; puidu lamineerliimimine
2	mineraalsed plaadid, keraamika, betoon ja kõvad vahud	mineraalsed plaadid, keraamika, betoon ja kõvad vahud