

PVAc PUR	303.0	314.3	566.0 PUR
Klass, EN 204	<b>D3</b>	<b>D4</b>	<b>B2 /EN 4102, 4</b>
Sertifikaadid	<b>IMO FTCP 5&amp;2</b>		<b>IMO FTCP 5&amp;2</b>
Viskoossus, mPas	13 000± 2 000	8 000± 2 500	pastalaadne
Erikaal, kg/L	1,10	1,11	1,18
pH	~3	~3	
PEALEKANNE	Spaatel, käsivalts (presspudel)	Spaatel, käsivalts (presspudel)	Spaatel jms. (padrunipüstol)
Liimikulu, g/m <sup>2</sup>	S: 150; 100...200	100...200	S:120;
Liimivuuk	värvitu	transparentne	hall
Minimaalne töötemperatuur, °C	10	15	10; soov. 15
Avatud aeg, m.	6...10	4...7	~60
Avatud aeg, niisutatult; m.			
Minim. pressiaeg kuivalt @20°C; m.	15...20	15...20	3 mm/24h @23°C
Minim. pressiaeg kuivalt @30°C; m.			
Minim. pressiaeg kuivalt @50°C; m.	5	5	
Minim. pressiaeg kuivalt @80°C; m.	2	2	
Minim. pressiaeg niisutatult @20°C; m.			test
Minim. pressiaeg niisutatult @30°C; m.			test
Minim. pressiaeg niisutatult @40°C; m.			test
Pressimine, N/mm <sup>2</sup> , liimpuit   pind	0,7...1,0	0,7...1,0   0,2...0,4	
Taara, kg   laos	0,5; presspudel	1; presspudel	0,355; padrun
Puhastus (mittekõvenenult)	vesi	vesi	820.0
Säilimine, kuu   kannatab -°C	12 @20°C   -30°C*	6 @20°C   6°C	12 @25°C   6°C
<b>Liimib</b>			
<b>1</b>	PUIT-PUIDULE: aknad- uksed; tapiliimimine; puidu lamineerliimimine	PUIT-PUIDULE: aknad- uksed; tapiliimimine; puidu lamineerliimimine	metallovad (2x põrand)
<b>2</b>	HPL lamineerimine jms.	HPL lamineerimine jms.	mineraalsed plaadid, keraamika, kõvad vahud, betoon jms.
<b>3</b>	puit ja puidulaadsed	puit ja puidulaadsed	puit ja puidulaadsed, ka plastikuga